

154. 클리닝 의류 사고사례

(21) 안감의 염색불량에 의한 색번짐

□ 안감의 염색불량에 의한 색번짐

해설)

- 재킷을 물세탁 했는데, 본딩된 안감의 염료가 걸감을 오염시켰음. 외관 관찰에서는 분명한 색번짐으로 추정되었음. 특히 재봉실을 타고 걸감에 염료가 이행되고 있기 때문에 안감으로부터 용출되었을 가능성이 큰 것으로 사료되었음.



- 클리닝에서는 가정용 세탁기로 중성세제를 사용, 세탁시간 2분에서 색번짐이 발생되었으며, 세탁견뢰도(KS K ISO 105 C06)시험결과도 불량인 것으로 나타나 본 제품의 오염원인은 안감에 의한 이염인 것으로 사료되었음.

♠ 자료출처 : 송중욱 역, 세탁에서 나타나는 문제의류 사고사례 도감, 한국세탁업중앙회, 2011

www.textilecare.kr