

직물용어 해설-06

* 샤(Sheer)

레이온, 아세테이트, 나일론, 폴리에스터 등을 사용하여 평직의 얇고 올 수가 적고 가볍고 경위사 밀도가 성글어 바닥이 흰히 비치는 투명한 직물이다. 조오젯, 시폰, 오건디, 보일 등이 있다. 이 직물의 조직은 평직으로써 원사는 실크, 레이온, 아세테이트 등 합성섬유 필라멘트가 사용되고 있다. 경사에 약간의 강연사를 사용하고 위사에는 강연사 또는 무연사를 사용한다. 실의 굵기는 50~75d 정도의 가는 실을 사용하고 나일론인 경우는 30d의 가는 실이 사용되는 경우도 있다. 밀도는 성글게 제작한다. 나일론 샤는 가장 얇다. 경위사 모두 약연을 한다. 메시가 큰 무연사를 제작하여 격자로 한 것이 있다. 백색이라던가 부드러운 색의 실 가루를 이용하여 전착 날염을 하여 아름다운 꽃무늬 등을 나타낸 것이 있다. 플로키라고 한다. 모두 수지 마무리로써 딱딱한 맛을 가지게 한다.

① Sheer Gaberdine, Voile Gaberdine

영성하게 제작한 견직물의 개버딘으로 의류용으로 사용한다

② Sheer line

질이 좋은 아마 직물로써 영성용 의류, 순수건으로 사용하고 아마 Ne 100's 이상의 가는 실로 제작한 평직이다. 용도는 여름철 블라우스, 아동복, 스카프 등이다.

* 샤·리넨(Sheer Linen)

리넨 직물 중 제작사로 100's(마번수로써 면 번수 36's에 상당함) 이상의 일아로써 제작한 얇은 최고의 고급품이다. 마무리는 본 표백으로 한다. 캄브리크(Cambrique) 또는 캄브릭이라고도 한다. 면 캄브릭은 이런 샤·리넨의 모방품이다. 순수건 원단으로써는 최고급품이다. 리넨 순수건의 제작사의 번수는 60's~240's(마번수)에 이른다. 즉 샤·리넨급 이외에 비소·리넨 급도 있다. 비소·리넨 급의 것은 물론 약간 하급으로 되기 때문에 어느 쪽이냐 하면 남자용이다. 비소

리닌이라 함은 60~90's(마번수)의 제직사로 제직한 것을 말한다. 또 샤·리닌은 100's(마번수)이상의 가는 제직자으로써 제직한 것을 가리킨다. 20~50's(마번수)의 제직사로 제직한 것을 크랏슈리닌이라고 한다. 주용도는 손수건이다.

* 샤룽(Sarong)

인도네시아, 말레이시아, 실론 등지에서 입는 옷감으로 보통 면 또는 견직물 4~6cm를 1매로 하여 배턱염, 날염 또는 사염한 직물이다.

* 새틴 백(Satin back)

레이온, 면, 폴리에스터 등의 섬유를 사용하는데 경사에는 무연의 인견사를 위사에는 약연사(600~800TPM정도)라던가 제연의 인견사를 사용하여 통상 바닥 무늬 부분을 1/2능직, 모양 부분을 5매 경주자로 제직한 것이다. 편 팔레스 품의 바닥에 약간 큰 무늬 모양의 주자직이 짜여져 보인다. 실의 사용은 보통 경위 모두 120d로써 비스 외에 멀티를 사용한 것도 있다. 위사에는 털을 사용한 것도 있으나 경사는 모양을 나타내기 위해 반드시 블라이트를 사용한다. 위사에 편약연사를 사용한 것을 무늬 실버(brocaded silver)라고 한다. 보통 후염으로써 무지에 염색하기도하고 날염한다. 여성 드레스, 아동복 등에 사용한다.

* 사포(Stencil cloth)

날염용 형지에 바르는 견사포와 비슷한 직물

* 산타나 매트(Santana Matt)

모, 견, 면, 폴리에스터 등의 넵사를 사용하여 평직으로 제직하고 위사 방향으로 굽고 가는 부분이 발생한다.

* 색소니(Saxony)

모, 면, 레이온, 아세테이트, 아크릴, 비닐론 등을 사용하는데 원래는 독일의 색소니 지방산의 메리노 양모를 사용하여 만든 직물 조직은 평직 또는 능직으로 하고 멜턴 가공을 한 양모의 독특한 유연성이 있는 부드러운 모직물으로써 요즘 사용되는 양모는 21~23 μ m 정도의 것이 보통이지만 고급품인 경우는 19 μ m의 오스트레일리아 메리노 양모를 사용하기도 한다. 이러한 직물을 플란넬과 멜턴과의 중간 정도의 품위를 나타낸다. 두꺼운 것은 동복용 신사복지로

적당하며 여성 복지로도 많이 사용된다. 동복용 신사복지, 여성 복지 등으로 사용한다.

* 샤리(Sari)

인도, 실론 등에서 여자용 의류로 사용되는 직물로써 가는 면사, 견사, 금은사로 보오더와 경사를 장식한 평직물로써 경위사에 30~50d 정도의 실을 사용한다. 모, 견, 면, 폴리에스터 등의 섬유를 사용하여 평직으로 제작하기도 한다.

* 샤무즈(Chameuse)

섬유 : 견, 면, 레이온, 아세테이트, 염화 비닐, 폴리에스터 등의 섬유를 사용하는 주자직의 대표적인 것이다. 가벼운 면, 견, 인견 옷감으로써 부드럽고 표면이 매끄러운 중간 정도의 광택이 있는 주자 조직물이고 뒷면은 무광택이다. 경사는 강연사를 위사는 크레이프사를 사용하여 포염 또는 날염하여 사용한다. 경사는 무연의 필라멘트 위사는 무연 또는 강연으로써 경사 올 수가 2배 이상 많다. 매끄럽고 광택이 있는 가공으로써 머서라이징과 슈라이너 가공을 행한 경주자 면직물을 말한다. 또는 경편 조직의 하아프 트리코트의 별칭이다. 사용하는 실로써는 견, 레이온 필라멘트 50d~70d의 SPK사를 사용한다.

* 삭스킨(Sharkskin)

레이온, 아세테이트, 모, 면, 폴리에스터 등을 사용하는데 사문직과 사자직이 있다. 모두 천의 면이 매끈매끈하고 평활하다. 촉감은 딱딱하고 두껍다. 이색사를 교대로 배열하여 2/2 능직으로 하여 상어의 껍질과 같은 외관을 나타나게 한 소모 직물 또는 경위사에 광택이 어두운(dull) 레이온사를 사용하여 평직 또는 능직의 비교적 두터운 상어 피부와 같은 외관을 나타낸 직물이다. 사자직은 나란히 배열한다던가 올이 굵은 실을 치밀하게 짜 넣은 것이다. 화합섬 삭스킨은 원래 모직 삭스킨을 모방한 것으로써 태도 딱딱하게 마무리한다. 아세테이트를 사용하는 것이 많다. 보통 무연의 광택이 있는 제직사를 사용한다. 레잉노 삭스킨은 이것을 모방하여 광택을 없앤 실을 사용한다. 아세테이트사의 특유한 백악과 같은 광택에 가깝도록 하고 있다. 면 삭스킨도 만들어지고 있다.

샤크스킨(Sherkskin)은 상어 가죽이라는 의미이다. 상어 가죽의 딱딱한 촉감에 의한 것일 것이다. 용도는 신사복, 코트, 투피스, 스커트, 아동복, 운동복, 간호사복, 재킷 등이다.

* 샹퉁(Shantung)

견, 인견, 레이온, 나일론, 폴리에스터, 면, 모, 비닐론, 아크릴 등의 섬유를 사용하여 평직으로 제작하는데 원래는 작잠견으로 제작한 직물이었다. 현재는 위사에 매듭사를 넣어서 제작하여 작잠사를 사용한 것과 같은 외관과 촉감을 가지게 한 것이다. 얇은 것, 두꺼운 것이 있다. 견 폰지라던가 옥태피터, 쾌우이중(絢羽二中 : 쾌사, 누에고치의 외피에서 뽑은 질이 낮은 견사)등과 근사한 내키지 않는 맛의 것이다. 촉감은 까실까실하고 차갑다. 견 샹퉁은 통상련직물이다. 경사에는 생사, 위사에는 옥사를 각각 정련하여 사용한다. 인견 매듭사로써 제작한 것도 있다. 면이라던가 화합섬 혼방한 샹퉁의 위사에 사용되는 매듭사의 늘어져 쳐진 매듭은 방적할 때에 그 부분만큼 꼬임 회수를 감소한다던가 여분의 조사를 첨가함에 의하여 만들어지고 있다. 화합섬 샹퉁은 경사를 필라멘트, 위사를 매듭이 있는 방적사를 사용한 것이 많다. Shantung은 [山東]으로써 중국의 산둥 지방을 가리킨다. 작잠견의 주산지이다. 캅테일 드레스, 다운웨어, 블라우스, 스포츠웨어, 커튼 등으로 사용한다.

* 샴브레이(Chambray)

면, 레이온, 폴리에스터, 비닐론 등의 섬유를 사용하여 데님과 유사한 서리 내림(멜란지)의 효과를 나타낸 직물이다. 경사에 Ne20~40's의 청색 염색사, 위사에 Ne20~40's의 표백사라던가 미표백한 생면사를 사용하여 함께 밀도가 180~300올/5cm가 되도록 하여 평직으로 한 것이다. 경사의 염색된 색은 적색, 녹색, 쥐색도 있다. 변사는 표백사로 하여 백색 변으로 제작한다. 정소면사 세번수 단사를 사용한 고급품도 있다. 위사에 슬러브 사를 사용한 샹퉁풍의 것이라던가 경사에 표백 경사와 염색한 경사를 한 올씩 교호로 배열하고 위사에는 표백사를 타입한 편우호도 있다.

표백사와 염색사를 한번씩 교호로 위입하여 미진격자(微塵格子)를 나타낸 것도

있다. 샴브레이의 명칭은 프랑스의 지명 Cambrai에서 유래한 것으로서 견직물의 케임브릭(cambric)이라던가 아마 직물의 캄브릭(Cambrique)과 같은 어원이다. 모두가 지방에서 만들어 낸 것이라고 한다. 용도는 다양하게 사용되며 아동복, 원피스, 투피스, 블라우스, 에이프런, 셔츠, 안감, 방석, 오버롤, 작업복, 공장의 제복 등이다.

* 서지(Serge)

모, 레이온, 아세테이트, 나일론, 폴리에스터, 비닐론, 아크릴, 면, 견 등의 섬유를 사용하여 경사가 쌍사 위사에 단사 또는 쌍사를 사용하고 2/2 우능으로 제작한다. 밀도는 경사와 위사가 거의 같기 때문에 사문선은 거의 45°로 나타난다. 사문선의 방향은 표리는 반대로 되는데 사문선이 나타나는 방향은 표리가 같다. 모 서지는 소모 직물의 대표적인 것으로 제작한 후 서지 마무리를 한다. 표리에 잔털을 다소 남긴 것과 확실하게 클리어 커트한 것이 있다. 주름이 생기기 쉬우나 착용하고 있으면 빛을 내고 그러한 광택은 어떻게 하더라도 없어지지 는 것이 결점이다. 조직은 정척사문이 많으나 산형사문이라던가 평직, 주자직으로 세로 줄무늬를 넣은 혼합조직도 많다.

사용하는 실의 변수는 48's, 36's/2 쌍사가 많다. 산형 사문으로 조직한 것을 헤링본 서지(Herringbone serge)라고 한다. 가볍게 축융하여 표리에 잔털을 남겨 마무리한 것을 마일드 서지라고 한다. 스프라던가 아세테이트 서지는 표백, 무지염, 날염한다. 사염한 격자라던가 세로 줄무늬도 있다. 방추성이라던가 태을 개량하기 위하여 수지가공을 한다. 원료인 스테이플에 광택을 없앤 권축을 사용한 것이 많다. 원액 착색의 것도 있다. 합성섬유 스테이플을 사용한 방추성과 내마모성을 겸비한 서지도 만들어지고 있다. 면 서지는 4매능이라고 불려진다. 백지라던가 흑색, 카키색, 농다색, 남색, 쥐색 등으로 염색한다. 날염한 것도 있다. 면 서지는 20's~40's의 단사를 사용하기 때문에 좌능도 있다. 3/3능으로 제작한 것을 6매능이라고 한다. 서지(serge)라는 명칭은 라틴어의 견 또는 누에를 의미하는 serica에서 유래하였다. 서지는 원래는 견으로 만들어진 직물인 듯하다. 신사복, 외투, 코트, 드레스, 스커트, 바지, 가구용, 안감, 학생 복지 등으로

사용한다.

* 선숙주(Degummed silk fabric)

정련 또는 표백, 염색한 견사로 제작한 직물, 숙견직물이라고도 한다.

* 선 클로스(Sun cloth)

경사를 짠 녹색, 위사를 적색 등으로 제작한 능직물

* 셔닐(Chenille)

모, 견, 면, 레이온, 폴리에스터, 아세테이트, 아크릴, 비닐론 등의 섬유를 사용한다. 조직도 다양하게 할 수 있다. 장식사의 이름임과 동시에 그러한 장식사로 제작한 직물의 이름도 있다. 셔닐사는 모충사(毛蟲絲), 몰사라고도 불려진다. 한 둘레의 면에 짧은 잔털이 생겨나 보이는 실이다. 셔닐 블랭킷을 가직하는 방법으로 만든다. 경사를 4올, 6올 때로는 8올 한 조로 하고 다른 조와 어떤 간격(이 간격의 반이 셔닐사의 잔털의 길이로 된다)을 두고 배열한다. 이것에 붉은 감연의 위사를 타입 한다(위사가 셔닐사의 잔털로 된다). 조직은 평직이라던가 사직(紗織)으로 한다. 짜여진 것을 셔닐 블랭킷이라고도 한다. 블랭킷의 위사를 경사와 조직하고 있지 않는 부분의 한 가운데에서의 경사의 방향으로 절개한다. 이것에 편연을 주어 위사의 끝이 한 면으로 실의 면을 덮어서 모충과 같게 되어 환셔닐사를 만들 수 있다. 직물의 셔닐은 천쿨, 재정직(再整織), 재직(再織) 또는 몰직이라고도 한다. 경사 60's 정도의 가스사를 상당히 성길게(12~13올/inch 정도) 배열하고 위사에는 견사, 견방사, 작잠사 또는 면사 등의 셔닐사를 타입하여 제작한다. 직물면에는 부드러움 비로드와 같은 잔털이 나타난다. 화가산현 고야구(和歌山縣 高野口)의 특산이다.

기원이 되는 Chenille은 프랑스어로써 모충의 의미이다. 형태가 모충에 근사하기 때문에 이름이 붙었다. 어깨 걸이, 무릎 걸이, 카펫, 장식, 테이블보 등으로 사용한다.

* 셔팅(Shirting)

일반적으로 Ne 3040's 정도의 소면사로 제작한 평직물(옥양목 등).

* 셰틀랜드(Shetland)

세틀랜드 양모를 사용하여 낙타모와 같이 부드럽게 가공한 직물 또는 메리노 양모를 사용해서 만든 이와 비슷한 직물을 말한다.

* 소창직(Cotton coating)

①이색 면사 또는 선염 면사를 사용하여 평직, 능직, 주자직 또는 변화조직 등으로 한 두꺼운 직물(주로 면포)

②주로 하급 선염 면사를 사용하여 줄무늬 또는 바둑무늬를 나타낸 직물

* 숙소

견 평직물

* 순역복지(Reverse twist suiting)

연사 방향이 다른 실을 한 올 걸러서 사용한 복지용 직물