

## 세번수 양모종

양모의 굵기별로 메리노 면양, 크로스 브레드 면양, 카펫 울양 등으로 소개하였는데, 양모 거래에서는 조금 달리 하여 세번수 양모종(Fine Wool Type), 중번수 양모종(Medium Wool Type), 장섬유 양모종(Long Wool Type), 그리고 카펫 양모종(Carpet Wool Type)의 네 가지로 구분하여 거래하고 있다. 이들을 조금 더 구체적으로 해설하면 다음과 같다.

세번수 양모종은 몇 번씩 소개 하였듯 메리노종밖엔 없다. 메리노 양은 현재 세계에서 가장 많이 분포되어 있으며, 가장 훌륭한 품질의 양모를 생산하는 양종으로서 국제거래상 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 고금을 통하여 인류의 의생활에 가장 많이 기여한 동물이다. 이 근래의 메리노는 그 근원이 모두 Spanish Merino에서 발단되었다는 것은 이미 밝힌 바 있다.

메리노종 양과 그 양에서 나오는 양모의 평균 굵기는 대략 23.5  $\mu$ 가 되는데, 예전 식으로 말하면, 60 번수의 양모를 말한다. 여기에서부터 더 가늘어지는 양모가 Fine Merino가 되며, 그보다 굵으면 Coarse Merino가 된다.

몇몇 메리노종과 그 양모의 굵기를 표시하면 아래 양모의 굵기 표와 같다. 이 중에서도 64 번수의 양모가 양모 거래에서의 기준이 되는데, 이것은 생산량도 많고 용도도 가장 많으며, 이것을 현대적인 굵기로 표시하면, 양모섬유의 평균 직경이 약 21.5  $\mu$ 에서부터 22.5  $\mu$ 까지의 양모를 지칭한다. 이것을 기준으로 하여 위 아래로 70 번수와 60 번수가 있으며, 더 내려가서 58 번수부터는 굵은 섬유, 70 번수 위로는 가느다란 섬유로 분류된다.

말할 것도 없이 이 메리노 양모로 만든 실이 메리노 실인데, 여기에서는 이것들이 거의 전부 남녀 정장 등 비교적 고급 의류용으로 사용된다는 사실이 중요하다.

메리노 양모 독특한 부드러움과 촉감이 남녀 정장용으로 가장 적합하여 세계 공통적으로 애용되기 때문이다. 메리노 양모는 가늘면서도 의외로 질겨서 가느다란 소모사를 방출할 수가 있다. 그래서 얇은 모직물을 만들려면 주로 메리노 양모의 소모사가 사용된다.

방모사로 사용되는 원료는 대개 값싼 원료를 여러 가지로 혼용한 것이기 때문에 방모제품은 값싼 물건처럼 생각하기 쉬우나 반드시 그렇기만 한 것도 아니다. 가령 메리노의 고급 짧은 양모를 사용한 도스킨(Doeskin) 직물 같은 것은 방모 직물이면서도 대단히 비싼 제품이다.

일반 제품 중의 모슬린(Mousseline) 직물이라든가 부드러운 고급 니트제품 같은 것은 모두 메리노 양모제품이다. ♣ (공석봉)

<표> 주요 메리노 양모의 굵기

국명	양모 품종	굵기(번수'S)	굵기(μ)
호주 메리노	Fine Wool Merino	64 - 90	21.9-19.0
	Medium Wool Merino	60 - 70	23.5-20.8
	Strong Wool Merino	56 - 64	26.9-21.9
미국 메리노	Type - A	64 - 80	21.9-19.5
	Type - B	64 - 80	21.9-19.5
	Type - C	60 - 64	23.5-21.9
	Rambouillet Merino	58 - 70	24.8-20.8
아르헨티나 메리노	Type - A	60 - 64	23.5-21.9
	Type - B	60 - 64	23.5-21.9
	Type - C	60 - 64	23.5-21.9
프랑스 메리노	Rambouillet Merino	64 - 70	21.9-20.8

