

			12	16	20	25	30	40
번 수		'S	11.8	16.1	20.3	24.2	29.0	38.1
번 수 CV		%	3.0	1.1	1.6	1.7	3.1	1.9
연 수		TPI	15.5	18.8	20.0	22.7	26.0	26.7
연 피 수			4.5	4.7	4.4	4.6	4.8	4.3
연 수 CV		%	5.6	5.4	4.4	4.4	5.4	4.0
단 사 강 력		g	580.0	422.5	358.5	318.0	275.0	188.0
단 사 강 력 CV		%	9.2	11.4	9.9	10.5	11.3	11.7
Lea 강 력		lbs (kg)	156.0 (70.8)	110.0 (49.9)	102.1 (46.3)	94.2 (42.7)	63.9 (28.9)	52.5 (23.8)
C.S.P			1,840.1	1,771.0	2,072.6	2,279.6	1,853.1	2,000.3
Lea 강 력 CV		%	7.4	5.2	6.0	4.5	4.3	5.9
물 위	사 반		2/300	0/221	41/20	41/20	1/310	2/300
	딱지뿔 뿔		41/20	31/20	3/200	3/200	2/300	2/300
관 계 도		U%	16.4	19.9	15.3	15.6	19.3	18.1
Imperfections	Thin	個/500m	39	376	25	30	208	180
	Thick	"	99	480	97	104	331	286
	Neps	"	125	209	189	176	199	375

()

.

1) : KSK 0417(가) 20

2) : Uster Automatic Single Yarn Strength Tester(Constant Rate of Load
Type) 50cm 30cm/min, 40

3) U% : Uster Yarn Evenness Tester 1 2

.

Normal Tester

Range ; $\pm 100\%$

Speed ; 25yds/min

Slot No.; No. 6 (12's, 16's, 20's, 25's)

No. 7(30's, 40's)

4) Imperfection ; Uster Impertection Indicator Thin-50%, Thick +50%,
Nep +200% U% .